

Grundmålning inomhus

Tidigare obehandlade eller renskrapade ytor skall alltid grundmålas med minst två strykningar grundfärg. Även tidigare målade ytor grundmålas med minst en strykning.

Ytorna måste vara fria från damm och lösa partiklar. Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt. Skölj noggrant med vatten. Andra, hårdare ytor måste slipas för att få vidhäftning samt provmålas.

Kvistar på nya snickerier målas först med ett lager shellack. Detta hindrar extraktivämnena från träet att tränga ut på ytan och orsaka problem med vidhäftning och kulör.

Om underlaget behöver spacklas så använd linoljespackel innan vidare målning med linoljefärg. Var noga med att röra om väl från botten.

Det viktiga är att ytan är slät och icke-sugande inför slutstrykning - annars uppstår mattfläckar.

Ur arbetsmiljösynpunkt rekommenderas att man grundmålar med vår vattenbaserade alkydemulsion Slipgrund V.

Slipgrund V kan övermålas med såväl linoljefärg som med akrylat/latex- och alkydfärger. Den är lämpad för ytor som trä-, träfiber- och spånskivor men även kopparrör och den missfärgar inte. Även schellackerade kvistar kan övermålas med Slipgrund V.

Produkten är därför avsedd som grund- och mellanstrykningsfärg för Engwall o. Claesson Invändig Emulsionsfärg, Matt Interiör, Invändig Linoljefärg, Lasyrolja mm.

Undvik målning av ytor med lägre temperatur än +5°C.

TEKNISKA DATA:

Bindemedel:	Fet alkydemulsion
Kulör:	Vit
Pigment:	Titandioxid/Fyllnadsmedel
Viskositet:	Ca. 3500
Densitet:	1400 kg/m ³
Torrhalt:	60 vikt%
Glans:	5
Torktid:	12 timmar
Materialåtgång:	8-10 m ² /liter
Rengöring:	Vatten och såpa innan färgen har torkat
Förpackning:	1 liter, 5 liter, 10 liter



Förvaras frostfritt.

Är det av antikvariska skäl föreskrivet att grundmålning skall göras med linoljefärg används vår Invändig Linoljefärg Grund

Invändig Linoljefärg Grund är en linoljebaserad grundfärg avsedd för grundning av väggar, tak och snickerier inomhus. Den används till grundning och mellanstrykning där linoljefärgs föreskrivs i hela färgskiktet. *Invändig Linoljefärg Grund* bör spädas med lacknafta så att ett jämnt, icke-sugande yta erhålles innan färdigstrykning med *Invändig Blank* eller *Invändig Matt*. På starkt sugande underlag som board, plywood och liknande kan första strykningen behöva spädas med 40% lacknafta så att den kan tränga in och mätta underlaget ordentligt. Vid mellanstrykning spädas med 20-30% lacknafta. Hur mycket färgen behöver spädas får avgöras från fall till fall. Färgen ska strykas tunt. Därefter färdigstryks med *Invändig Linoljefärg Blank*, *Halvblank* eller *Matt*.

Sörj för god luftväxling. Färgens torkning är beroende av tillgång till friskt syre.

TEKNISKA DATA:

Bindemedel:	Svensk rå kallpressad linolja, linstandolja
Kulör:	Vit
Pigment:	Titandioxid
Viskositet:	BF ca 3500
Densitet:	1,6 kg/liter
Torrhalt:	95 vikt%
Glans:	Matt
Lösningsmedel:	Alifatnafta
Torktid:	24-36 timmar
Materialåtgång:	12-15 m ² /liter
Rengöring:	Lågaromatisk lacknafta, såpa
Förpackning:	1 liter, 5 liter



OBS! Trasor, trassel m.m. indränkta med linolja kan orsaka självantändning. Förvara dessa under vatten eller bränn dem.

VOC-gränsvärde (Kat A/g): 350g/l (2010)

Produktens VOC: < 150 g/l.